

הוועדה הבין-משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות

במינוי המנהל הכללי של משרד התחבורה

07 אוגוסט 2018
כ"ו אב תשע"ח
סימוכין: 17618818

לכבוד
מר' ירון הר שושון
חברת "קוליבר"
מודיעין 5, אזור תעשייה סגולה
פ"ת 49271

הנדון: צבע דו-רכיבי צהוב פלסטי קר קולפלסט דגם 905.

סימוכין: החלטת הוועדה מתאריך 03.07.2018

- להלן הנוסח מהחלטת הוועדה בנוגע להתקן שבנדון, אשר נדון ביום 03.07.2018.
- הוצג חומר סימון פלסטי קר דו-רכיבי בגוון צהוב, מק"ט 905. מיושם בשיחול בטקסטורה של דמעות. חומר הסימון מיושם בכמות של 2100 גר"/מ"ר יחד עם כדוריות זכוכית מסוג STARLITEBEAD AS 200 B AC02 125-1180 של חברת POTTERS בכמות של 500 גר"/מ"ר. כדוריות זכוכית מיוחדות, עם גודל כדוריות בטווח רחב (125 עד 1180) שנועד לשפר את הקיים והחזר האור של חומר הסימון. אינני אדי קוטרש הסביר שחומר הסימון נבדק בשתי מעבדות בספרד, וגם נבדק בדיקה מתכללת על-ידי מת"י. רמות התפקוד שהתקבלו P6 R3 Q3 B2 S4 ו-P7 R>135 Q3 B2 S4. החומר יסווג כרמת תפקוד A. **בדין** עלו סוגיות כלהלן:
 - עלתה שאלה כיצד הכדוריות הגדולות מוחזקות בצבע. הוסבר כי עקב השילוב של כדוריות גדולות וקטנות, הגדולות שוקעות בחומר הסימון. כמו כן, בנוסף לכדוריות שמתווספות בעת ההצבה, חומר הסימון כולל כדוריות premix הנמצאות בתוכו.
 - בהוראות התקנה לחומר הסימון נדרש לבצע השלמות: (א) לציין כי חומר הסימון כולל כדוריות premix ובנוסף, מוסיפים כדוריות POTTERS בעת ההצבה; יש לפרט את סוג הכדוריות premix; (ב) לציין תקופת שירות צפויה של חומר הסימון.
 - צוין כי לחומר הסימון יש מגבלות יישום – ניתן להצבה בטמפרטורת המשטח עד 40 מעלות (רשום במפרט).
 - לסימון שני פסים מקבילים נדרשת מכונה מיוחדת. כמו כן, אין אפשרות לסמן במכונה "חץ" בחומר דו-רכיבי (בטקסטורה).

החלטה:

הוועדה ממליצה לאשר את חומר הסימון לתקופה של 3 שנים. לוועדה יועבר עדכון לגבי השלמות בהוראות ההתקנה במפרט חומר הסימון.

בכבוד רב
אינני אלה פונאמרב
מנהלת הוועדה הבין-משרדית



העתיקים:

אינני עירית שפרבר – יו"ר הוועדה, משרד התחבורה
יועצים מדעיים