



קוליביר בע"מ צבעים לסימון דרכים

צבע אקרילי לבן לסימון כבישים – דגם 604

מתאים לסימון במערכת צבע סוג 1 – לפי תקן ישראלי 1871.

דף טכני

תכונה	שיטת בדיקה	דרישות מפרט	תוצאה
זמן יבוש	UNE 135202	$t \leq 30$	$t \leq 30$
גוון	ת"י 1871	קואורדינטות x,y בתוך האזור המוגדר	קואורדינטות x,y בתוך האזור המוגדר
מקדם בהיקות β	ת"י 1871	$\beta \geq 0.85$	$\beta = 0.88$ LF7
כושר הסתרה	ת"י 1871	$95\% \leq HP4$	$95\% = HP4$
עמידות בהחסנה	ת"י 1871	מדרג מינימום 4	מדרג 8
בליית UV	ת"י 1871	$\beta \Delta \leq 0.05$, קואורדינטות כרומטיות באזור המוגדר.	$\beta \Delta = 0.03$, רמה BR1. קואורדינטות גוון באזור המוגדר
עמידות בהכתמה	ת"י 1871	$\beta \Delta \leq 0.03$ קואורדינטות כרומטיות באזור המוגדר	$\beta \Delta = 0.03$ רמה BR1 קואורדינטות גוון באזור המוגדר
עמידות באלקיליות	ת"י 1871	לא יראה שינוי בפני המשטח	לא נראה שינוי בפני המשטח
החזר אור והתנגדות להחלקה	En 1436:2007+A1:2008	התוצאות יתאימו לפחות לרמה FprEN P4 13197:2010 Table 4	ביישום עם כדוריות זכוכית מסוג Echostar 5 בכמויות 720 גר' צבע 480 גר' כדוריות זכוכית רמה P7 בערכים R3 Q5 B5 S3
החזר אור והתנגדות להחלקה	En 1436:2007+A1:2008	התוצאות יתאימו לפחות לרמה FprEN P4 13197:2010 Table 4	ביישום עם כדוריות זכוכית מסוג Potters 125-600T בכמויות 800 גר' צבע 350 גר' כדוריות זכוכית רמה P6 בערכים R2 Q5 B5 S1

הנתונים לעיל הינם לפי מיטב ידיעת החברה, ואינם מבטיחים את ביצועי הצבע לאחר יישומו, באחריות המשתמש לוודאות את התאמת הצבע למטרותיו ולצורת יישומו במתכון להכנת הצבע לא משתמשים ב: במתכות כבדות, קדמיום, כספית, עופרת, ארסן, כרום. בנזן, ממסים על בסיס כלור, נגזרות כלור העוברות הידרוליזה, אתרים גליקולים על בסיס אתילן והאציטטים שלהם, החומר אינו מכיל כדוריות זכוכית. **קוליביר בע"מ** רח' מודיעין 5 פתח-תקווה 49271, טלפון: 039046652 פקס: 039046452 מייל: info@kolibir.co.il אתר: www.kolibir.com גרסה 09/2017