



קוליביר בע"מ צבעים לסימון דרכים

צבע אקרילי צהוב לסימון כבישים – דגם 625

מתאים לסימון במערכת צבע סוג 1 – לפי תקן ישראלי 1871.

דף טכני

תכונה	שיטת בדיקה	דרישות מפרט	תוצאה
זמן יבוש	UNE 135202	$t \leq 30$	$t \leq 30$
גוון	ת"י 1871	קואורדינטות x,y בתוך האזור המוגדר	קואורדינטות x,y בתוך האזור המוגדר
מקדם בהיקות β	ת"י 1871	$\beta \geq 0.50$	$\beta = 0.70$ LF2
כושר הסתרה	ת"י 1871	$90\% \leq HP2$	$92\% = HP2$
עמידות בהחסנה	ת"י 1871	מדרג מינימום 4	מדרג 6
בליית UV	ת"י 1871	$\beta \Delta \leq 0.05$, קואורדינטות כרומטיות באזור המוגדר.	$\beta \Delta = 0.01$, רמה UV1. קואורדינטות גוון באזור המוגדר
עמידות בהכתמה	ת"י 1871	$\beta \Delta \leq 0.03$ קואורדינטות כרומטיות באזור המוגדר	$\beta \Delta = 0.02$ רמה BR1 קואורדינטות גוון באזור המוגדר
עמידות באלקיליות	ת"י 1871	לא יראה שינוי בפני המשטח	לא נראה שינוי בפני המשטח
החזר אור והתנגדות להחלקה	En 1436:2007+A1:2008	התוצאות יתאימו לפחות לרמה FprEN P4 13197:2010 Table 4	ביישום עם כדוריות זכוכית מסוג Echostar 5 בכמויות 720 גר' צבע 400 גר' כדוריות זכוכית רמה P7 בערכים R1 Q3 B3 S2
החזר אור והתנגדות להחלקה	En 1436:2007+A1:2008	התוצאות יתאימו לפחות לרמה FprEN P4 13197:2010 Table 4	ביישום עם כדוריות זכוכית מסוג Echostar 5 בכמויות 720 גר' צבע 400 גר' כדוריות זכוכית רמה P6 בערכים R3 Q3 B3 S1

הנתונים לעיל הינם לפי מיטב ידיעת החברה, ואינם מבטיחים את ביצועי הצבע לאחר יישומו, באחריות המשתמש לוודאות את התאמת הצבע למטרותיו ולצורת יישומו במתכון להכנת הצבע לא משתמשים ב: במתכות כבדות, קדמיום, כספית, עופרת, ארסן, כרום. בנוסף, ממסים על בסיס כלור, נגזרות כלור העוברות הידרוליזה, אתרים גליקולים על בסיס אתילן והאציטטים שלהם, החומר אינו מכיל כדוריות זכוכית. **קוליביר בע"מ** רח' מודיעין 5 פתח-תקווה 49271, טלפון: 039046652 פקס: 039046452 מייל: info@kolibir.co.il אתר: www.kolibir.com גרסה 08/2018