קוליביר בע"מ צבעים לסימון דרכים

צבע אקרילי צהוב לסימון כבישים – דגם 635

מתאים לסימון במערכת צבע סוג 1 – לפי תקן ישראלי 1871.

דף טכני

תכונה	שיטת בדיקה	דרישות מפרט	תוצאה
זמן יבוש	UNE 135202	t ≤ 30	t ≤ 30
גוון	ת"י 1871	קואורדינטות x,y בתוך האזור המוגדר	קואורדינטות x,y בתוך האזור המוגדר
מקדם בהיקות β	ת"י 1871	β ≥ 0.50	LF2 β = 0.6194
כושר הסתרה	ת"י 1871	HP2 ≥ 90%	95% = HP4
עמידות בהחסנה	ת"י 1871	מדרג מינימום 4	מדרג 8
בליית UV	ת"י 1871	βΔ≤0.05, קואורדינטות כרומטיות באזור המוגדר.	βΔ=0.002 , רמה UV1. קואורדינטות גוון באזור המוגדר
עמידות בהכתמה	ת"י 1871	βΔ≤0.03 קואורדינטות כרומטיות באזור המוגדר	βΔ=0.01 רמה BR1 קואורדינטות גוון באזור המוגדר
עמידות באלקיליות	ת"י 1871	לא יראה שינוי בפני המשטח	לא נראה שינוי בפני המשטח
החזר אור והתנגדות להחלקה	En 1436:2007+A1:2008	התוצאות יתאימו לפחות לרמה P4 FprEN 13197:2010 Table 4	ביישום עם כדוריות זכוכית מסוג Echostar 5 בכמויות 720 גר' צבע 400 גר' כדוריות זכוכית רמה P7 בערכים R1 Q3 B3 S1

הנתונים לעיל הינם לפי מיטב ידיעת החברה ,ואינם מבטיחים את ביצועי הצבע לאחר יישומו , באחריות המשתמש לוודאות את התאמת הצבע למטרותיו ולצורת יישומו

במתכון להכנת הצבע לא משתמשים ב : במתכות כבדות , קדמיום , כספית , עופרת , ארסן ,כרום. בנזן , ממסים על בסיס כלור , נגזרות כלור העוברות הידרוליזה , אתרים גליקולים על בסיס אתילן והאציטטים שלהם , החומר אינו מכיל כדוריות זכוכית. קוליביר בע"מ רח' מודיעין 5 פתח-תקווה 49271

טלפון :039046652 פקס: 039046452 מייל : info@kolibir.co.il אתר: www.kolibir.com

גרסה 10/2020