

צבע אקרילי לסימון כבישים

קול – קריל כחול 660 , קול-קריל שחור 670 , קול-קריל אדום 680
הנם צבעים אקריליים על בסיס סולבנט , המיועדים לסימון אבני שפה.

הצבע מתאים לשימוש במערכת צבע לפי לתקן ישראלי 1871.

הכנה ובדיקת המשטח

אין לצבוע על משטח רטוב או לח או שבעה ימים לפני גשם , המשטח הנצבע צריך להיות נקי , ללא שאריות אבק, שמן , גריז, או חול. משטח חדש צריך להיות לפחות בן שישה שבועות , בצביעה על בטון חדש יש לנהוג זהירות יתרה ולנקות מכל שאריות חומר זר (חומרים המשמשים לייבוש, הפרדה וכו') , בבטון מוחלק יש לחספס את פני השטח לשיפור ההידבקות.

ניתן לצבוע על צבע ישן, אלקידי , אקרילי , תרמופלסטי , או פלסטיק קר – בזהירות המתאימה.

יש לוודאות את הידבקות הצבע הישן למשטח , אין לצבוע על צבע רופף.



תנאי סביבה

משטח הבטון צריך להיות תיקני ותקין , לאיכות המשטח השפעה רבה על ביצועי מערכת הצבע.

טמפרטורת סביבה : לא מתחת ל 10 ולא מעל 40 מעלות צלזיוס.

טמפרטורת משטח : לא תהיה בטווח 3 מעלות צלזיוס מנקודת הטל.

לחות יחסית : מקסימום 80% .

מהירות רוח: מתחת ל 25 ק"מ לשעה.

יישום

יישום : בהברשה או בהתזה ע"י איירלס, מומלץ להשתמש במכונה ייעודית לסימון

כבישים , יש לערבב את הצבע היטב לפני השימוש, לקבלת תמיסה הומוגנית.

יבוש : יש להגן על הצבע מתנועה עד ליבוש מלא. **זמן יבוש :** > 30 דקות.

דילול : אם דילול הכרחי , יש להשתמש עד ל 3% TOLUENE , או מדלל לסימון

כבישים מתוצרת קוליביר.

קוליביר בע"מ

צבעים לסימון דרכים



קול – קריל

צבע אקרילי לסימון כבישים

קול – קריל כחול 660 , קול-קריל שחור 670 , קול-קריל אדום 680

כמויות

צבע : על מנת להשיג סימון תקין מומלץ להשתמש ב כ 800 גר' צבע למ"ר (500 – 550 מיקרון עובי צבע רטוב).
שימוש בכמות מעל 900 גר' בשכבה אחת, עלול לפגוע בייבוש הצבע.

כושר כיסוי

כ 36 מ"ר לפח 18 ליטר , כושר הכיסוי בפועל מושפע משיטה ואיכות היישום ,
עומק המרקם , ותנאי מזג האוויר.

אחסנה

חיי מדף – השתמש בחומר עד שנה מתאריך הייצור.
יש לאחסן את החומר במקום מוצל ולהימנע מטמפרטורות קיצוניות , יש לאחסן את הצבע בזהירות הראויה לנוזל דליק ובהתאם לדף הבטיחות.

אין בהוראות השימוש לעיל משום הבטחה לביצועי הצבע לאחר יישומו , באחריות המשתמש לוודאות את התאמת הצבע למטרותיו ולצורת יישומו

קוליביר בע"מ רח' מודיעין 5 פתח-תקווה 49271 , טלפון: 039046652 פקס:
039046452 מייל : info@kolibir.co.il אתר: www.kolibir.com