



קוליביר בע"מ צבעים לסימון דרכים

תנאי סביבה

משטח האספלט / בטון צריך להיות תיקני ותקין, לאיכות המשטח השפעה רבה על ביצועי מערכת הצבע.

עומק מרקם אספלט : $0.6 < \gamma \leq 0.9$ (RG2) מ"מ.

טמפרטורת משטח : לא מתחת ל 10 ולא מעל 40 מעלות צלזיוס.

טמפרטורת סביבה : לפחות 5 מעלות צלזיוס מעל נקודת הטל, הטמפרטורה האופטימלית ליישום הנה 15-25 מעלות, יישום בטמפרטורה נמוכה מ 15° או גבוהה מ 25° יגרום לזמן הייבוש להתארך או להתקצר בהתאמה, באופן משמעותי.

יישום

שיטה : יחס 860B : 860A = 1:1, בצורה 1 פח 860A + (1 פח 860B + 1 יח' מקשה 805), אין להוסיף את מקשה 805 לחלק A.

יישום : בהתזה, ע"י איירלס ייעודי לסימון כבישים בצבע דו רכיבי ביחס 1:1, בעל אקדח התזה כפול (המערבב את חלקים A ו B באוויר לאחר יציאתם מהדיזה).

יש לערבב את חלקים A ו B **בנפרד** עד לקבלת תמיסות הומוגניות.

קול – פלסט 860 הנו צבע דו רכיבי על בסיס פולימר אקרילי, המיועד לסימון נתיבי תחבורה ציבורית, אספלט ובטון בהתזה.

הצבע מתאים לשימוש במערכת צבע לפי מפרט משרד התחבורה לחומר הגוונה אדום בנתיבי תחבורה ציבורית.

מק"ט 860A, 860B, מקשה - 805

הכנה ובדיקת המשטח

אין לצבוע על משטח רטוב או לח או שבעה ימים לפני גשם, המשטח הנצבע צריך להיות נקי, ללא שאריות אבק, שמן, גריז, או חול. משטח חדש צריך להיות לפחות בן ארבע שבועות, בצביעה על אספלט חדש יש לצבוע שכבה ראשונה זמנית, בצביעה על בטון חדש יש לנהוג זהירות יתרה ולנקות מכל שאריות חומר זר (חומרים המשמשים לייבוש, הפרדה וכו'), בבטון מוחלק יש לחספס את פני השטח לשיפור ההידבקות.

ניתן לצבוע על צבע ישן, אלקידי, אקרילי, תרמופלסטי, או פלסטיק קר – בזהירות המתאימה כדלהלן:

1. יש לוודאות את הידבקות הצבע הישן למשטח, אין לצבוע על צבע רופף.

קוליביר בע"מ

צבעים לסימון דרכים



אחסנה

חיי מדף – השתמש בחומר עד תשע חודשים מתאריך הייצור.
יש לאחסן את החומר במקום מוצל ולהימנע מטמפרטורות קיצוניות, יש לאחסן את הצבע בזהירות הראויה לנוזל דליק ובהתאם לדף הבטיחות.

אין בהוראות השימוש לעיל משום הבטחה לביצועי הצבע לאחר יישומו, באחריות המשתמש לוודאות את התאמת הצבע למטרותיו ולצורת יישומו

קוליביר בע"מ רח' מודיעין 5 פתח-תקווה 49271, טלפון: 039046652 פקס:
039046452 מייל: info@kolibir.co.il אתר: www.kolibir.com

קול – פלסט 860

צבע פלסטיק קר אדום לסימון כבישים

לאחר מכן, יש להוסיף את מקשה 805 **לחלק B**, יש לערבב את חלק B היטב ולהמתין 15 דקות לפני תחילת היישום, **אין לערבב את חלקים B ו A** לפני היישום.

יבוש: יש להגן על הצבע מתנועה עד ליבוש מלא. **זמן יבוש:** > 30 דקות.
דילול: אין לדלל את הצבע בשום סוג של מדלל.

ניקוי: יש לנקות את המכונה היטב מייד לאחר גמר השימוש, במדלל לניקוי צבע דו רכיבי מתוצרת קוליביר או ב MEK.

עמידות בהחלקה: באם נדרש עמידות בהחלקה, יש לפזר על הצבע הרטוב כדוריות זכוכית מסוג המפורט להלן מיד לאחר היישום.

כמויות

פלסטיק קר: על מנת להשיג סימון תיקני מומלץ להשתמש ב 1000 גר' צבע למ"ר $\pm 10\%$.

כדוריות זכוכית: להשגת עמידות בהחלקה, יש להשתמש בסוג Potters EGM 500 – בכמות 400 גר' למ"ר $\pm 10\%$.

כושר כיסוי

כ 25 מ"ר לפח 18 ליטר, כושר הכיסוי בפועל מושפע משיטה ואיכות היישום, עומק המרקם, ותנאי מזג האוויר.