

קוליביר בע"מ

צבעים לסימון דרכים



תנאי סביבה

משטח האספלט / בטון צריך להיות תיקני ותקין, לאיכות המשטח השפעה רבה על ביצועי מערכת הצבע.

עומק מרקם: $0.6 \leq \gamma \leq 0.9$ מ"מ.

טמפרטורת סביבה: לא מתחת ל 10 ולא מעל 40 מעלות צלזיוס.

טמפרטורת משטח: לא תהיה בטווח 3 מעלות צלזיוס מנקודת הטל.

לחות יחסית: מקסימום 80%.

מהירות רוח: מתחת ל 25 ק"מ לשעה.

יישום

יישום: בהברשה או בהתזה ע"י איירלס, מומלץ להשתמש במכונה ייעודית לסימון כבישים השולטת אוטומטית על כמויות הצבע וכדוריות הזכוכית, יש לערבב את הצבע היטב לפני השימוש, לקבלת תמיסה הומוגנית.

יבוש: יש להגן על הצבע מתנועה עד ליבוש מלא. **זמן יבוש:** > 30 דקות.

דילול: אם דילול הכרחי, יש להשתמש עד ל 3% TOLUENE, או מדלל לסימון כבישים מתוצרת קוליביר.

החזר אור: באם נדרש החזר אור, יש לפזר על הצבע הרטוב מייד לאחר היישום כדוריות זכוכית מסוג ובכמות לפי המפורט בדף הטכני.

צבע אקרילי לבן לסימון כבישים – סוג 604

הוראות שימוש

סוג 604 הנו צבע אקרילי על בסיס סולבנט, המיועד לסימון אספלט ובטון.

הצבע מתאים לשימוש במערכת צבע לפי לתקן ישראלי 1871.

הצבע מתאים לשימוש בכבישים בהם נדרש סימון ברמה B.

הכנה ובדיקת המשטח

אין לצבוע על משטח רטוב או לח או שלשה ימים לפני גשם, המשטח הנצבע צריך להיות נקי, ללא שאריות אבק, שמן, גריז, או חול. משטח חדש צריך להיות לפחות בן שישה שבועות, בצביעה על אספלט חדש יש לצבוע שכבה ראשונה זמנית על מנת למנוע את תופעת Bleeding, בצביעה על בטון חדש יש לנהוג זהירות יתרה ולנקות מכל שאריות חומר זר (חומרים המשמשים לייבוש והפרדה) , בבטון מוחלק יש לחספס את פני השטח לשיפור ההידבקות.

ניתן לצבוע על צבע ישן, אלקידי, אקרילי, תרמופלסטי, או פלסטיק קר.

יש לוודאות את הידבקות הצבע הישן למשטח, אין לצבוע על צבע רופף.

קוליביר בע"מ

צבעים לסימון דרכים



צבע אקרילי לבן לסימון כבישים – סוג 604

כמויות

720 גר' צבע (490 סמ"ק) למ"ר , 480 גר' כדוריות זכוכית מסוג Sovitec Echostar 5 למ"ר.

סטיה מותרת בכמויות לעיל – 10% .

(441-539 מיקרון עובי צבע רטוב , 432-528 גר' כדוריות זכוכית).

כושר כיסוי

כ 36 מ"ר לפח 18 ליטר , כושר הכיסוי בפועל מושפע משיטה ואיכות היישום ,
עומק המרקם , ותנאי מזג האוויר.

אחסנה

חיי מדף – שנה .

יש לאחסן את הצבע במקום מוצל ולהימנע מטמפרטורות קיצוניות , יש לאחסן את
הצבע בזהירות הראויה לנוזל דליק ובהתאם לדף הבטיחות.

הצבע מיוצר תוך בקרת איכות קפדנית , הנתונים בהוראות שימוש אלו הינם לפי מיטב
ידיעת החברה .